

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y
MODELOS ESTRUCTURALES

Proyecto de Auditoria de Calidad en
Materiales Bituminosos
para la Refinadora Costarricense de Petróleo

RECOPE
INFORME FINAL
1997 - 1998

25 DE FEBRERO DE 1998



CONTRATO No.96-9-044
UCR-RECOPE
Febrero 1998

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

**LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y
MODELOS ESTRUCTURALES**

**Proyecto de Auditoria de Calidad en
Materiales Bituminosos
para la Refinadora Costarricense de Petróleo**

***RECOPE
INFORME FINAL
1997 - 1998***

25 DE FEBRERO DE 1998




**CONTRATO No.96-9-044
UCR-RECOPE
Febrero 1998**

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

**LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y
MODELOS ESTRUCTURALES**

**Proyecto de Auditoria de Calidad en
Materiales Bituminosos
para la Refinadora Costarricense de Petróleo**



**CONTRATO No.96-9-044
UCR-RECOPE
Febrero 1998**

San José, 25 de febrero de 1998.

**Dra. Yamileth González, Vicerrectora,
Vicerrectoría de Investigación,
Universidad de Costa Rica.**

Estimada Dra. González:

Por este medio me permito remitirle el informe final de la Auditoría de Calidad a los Materiales Bituminosos producidos por RECOPE, que da fin al primer año del Convenio No. 46-9-044.

El informe adjunto contiene el resumen general de cumplimiento para cada tipo de material bituminoso evaluado, así como la base de datos correspondiente a la totalidad de resultados presentados en nuestros informes rutinarios (25 para cementos asfálticos y 25 para emulsiones asfálticas).

Sin otro particular, me despido de usted,

Atentamente,

**Dr. Juan Pastor Gómez, Director,
Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales.**

San José, 25 de febrero de 1997.

**Sr. Manuel Enrique Gómez,
Presidente Ejecutivo,
Refinadora Costarricense de Petróleo.**

Estimado señor:

Por este medio me permito remitirle el informe final de la Auditoría de Calidad a los Materiales Bituminosos producidos por RECOPE, correspondiente al período de febrero de 1997 a febrero de 1998, en virtud del Convenio No. 46-9-044 entre la Universidad de Costa Rica y RECOPE.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis más sinceras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

**Dr. Juan A. Pastor Gómez, Director,
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales,
Universidad de Costa Rica.**

CC: Quím. Gonzalo Alpízar, Departamento de Control de Calidad, RECOPE

Dra. Yamileth González, Vicerrectora de Investigación, UCR

INDICE GENERAL

<u>Sección</u>	<u>Página</u>
Introducción	1
Resumen de muestras tomadas	1
Tabla No.1. Resumen de muestras tomadas	1
Resumen de muestras tomadas	1
Normativa vigente	1
Cumplimiento de normativa vigente	2
Evaluación General de Cumplimiento	2
Conclusiones	3
Recomendaciones	3
Tabla No.2. Evaluación del cumplimiento de muestras de cemento asfáltico 80 - 100	4
Tabla No.3. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica CSS-1h	5
Tabla No.4. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica CRS-1h	6
Tabla No.5. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica CRS-1	7
Tabla No.6. Evaluación del cumplimiento de muestras de cemento asfáltico AC-20	8

<u>Sección</u>	<u>Página</u>
ANEXO	
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO POR MUESTRA	9
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 80-100	10
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE CEMENTO ASFALTICO AC-20	17
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CSS-1h	19
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CRS-1h	21
RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CRS-1	27

PROYECTO DE AUDITORIA DE CALIDAD A RECOPE

INFORME FINAL 1997 - 1998

I - INTRODUCCION.

El propósito de este informe es presentar el resumen general de resultados del Proyecto de Auditoría de Calidad para los materiales bituminosos producidos por RECOPE, de conformidad con el Convenio No. 46-9-044, entre la Universidad de Costa Rica y la Refinadora Costarricense de Petróleo.

II - RESUMEN DE MUESTRAS TOMADAS.

En la Tabla No. 1 adjunta se presenta el detalle de las muestras tomadas por el LANAMME, dentro del contexto de la Auditoría de Calidad a RECOPE.

Tabla No. 1: Resumen de muestras tomadas.

TIPO DE MATERIAL	NUMERO MUESTRAS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Cemento asfáltico			
Penetración 80-100	24	7/2/97	16/1/98
Viscosidad AC-20	1	20/1/98	20/1/98
Emulsión asfáltica			
CRS-1	4	31/7/97	22/1/98
CRS-1h	19	25/2/97	8/1/98
CSS-1h	2	6/2/97	5/6/97

III - NORMATIVA VIGENTE.

La normativa vigente determina los parámetros de evaluación para los materiales bituminosos muestreados, de manera que rigen las siguientes disposiciones.

Para cemento asfáltico:

- El decreto ejecutivo No. 15993 - MEIC (14 de febrero de 1985) rige durante 1997 y aplica para el cemento asfáltico de penetración 80-100.
- El decreto ejecutivo No. 26501 - MEIC - MOPT , en su reglamento técnico RTCR 248:1997 rige a partir de enero de 1998 y aplica para el cemento asfáltico clasificado por viscosidad AC-20.

Nota: en los informes de Auditoría se ha analizado también el cumplimiento de la normativa internacional AASHTO para asfalto clasificado por penetración (AASHTO M-20) y por viscosidad (AASHTO M-226).

Para emulsiones asfálticas:

- Por ausencia de normativa nacional, se ha verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas AASHTO M-140.

IV - CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE.

Los porcentajes de cumplimiento por parámetro de evaluación y por tipo de material analizado se presentan en las tablas adjuntas.

- Tabla No. 2. Evaluación del cumplimiento de muestras de cemento asfáltico de penetración 80-100.
- Tabla No. 3. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica tipo CSS-1h.
- Tabla No. 4. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica tipo CRS-1h.
- Tabla No. 5. Evaluación del cumplimiento de muestras de emulsión asfáltica tipo CRS-1.
- Tabla No. 6. Evaluación del cumplimiento de muestras de cemento asfáltico AC-20.

En el Anexo adjunto se presenta la base de datos con todos los resultados del muestreo realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME).

V - EVALUACION GENERAL DE CUMPLIMIENTO.

Muestras de cemento asfáltico:

El 100 % de las muestras de cemento asfáltico de penetración 80-100 satisfacen la totalidad de requerimientos de la normativa nacional y AASHTO.

La muestra de cemento asfáltico del tipo AC-20 satisface la totalidad de requerimientos de la normativa nacional y AASHTO, exceptuando el porcentaje de pérdida de masa por calentamiento (máximo de 0,5 %). Debe aclararse, sin embargo, que la normativa AASHTO considera que el porcentaje de pérdida de masa por calentamiento es un requisito opcional. La normativa nacional sí lo considera un parámetro de verificación de la calidad.

Nota: en el caso del cemento asfáltico AC-20, existe una especificación referente al índice de inestabilidad coloidal y porcentaje de ceras. Se aclara que dicha prueba no se realizó por no estar contemplada dentro de los términos del convenio UCR-RECOPE.

Muestras de emulsión asfáltica:

Las muestras de emulsión del tipo CSS-1h satisfacen la normativa AASHTO en su totalidad de requerimientos, exceptuando la prueba de la malla No. 20 (porcentaje retenido inferior a 0,1 %). Sin embargo, debe aclararse que la especificación AASHTO M-140, en su nota No. 3 permite un porcentaje retenido en la malla No. 20 de hasta 0,30 % en el momento previo a su aplicación en una obra vial, lo cual se cumple en el 100 % de muestras analizadas.

Las muestras de emulsión del tipo CRS-1h satisfacen en un 95 % la totalidad de la normativa AASHTO correspondiente en todos los parámetros normados. El 5 % restante satisface todos los requerimientos, excepto el del porcentaje retenido en la malla No. 20. Sin embargo, también aplica la nota No. 3 de la especificación AASHTO M - 140.

Las muestras de emulsión del tipo CRS-1 satisfacen en un 100 % la normativa AASHTO correspondiente, en todos los parámetros de verificación de la calidad.

VI - CONCLUSIONES.

- La totalidad de muestras de cemento asfáltico de penetración 80-100 analizadas cumple con todas las normativas nacionales e internacionales que aplican.
- La totalidad de muestras de emulsión asfáltica del tipo CRS-1 analizadas cumple con la normativa internacional. No existe normativa nacional.
- La totalidad de muestras de emulsión asfáltica de los tipos CSS-1h y CRS-1h analizadas cumple en forma satisfactoria con los requerimientos de la normativa internacional. Se hace la salvedad de la prueba de la malla No. 20, en algunos casos, pero rige el criterio ampliado a instantes previos a la aplicación de la emulsión en el sitio de las obras. No existe normativa nacional.
- No hay evidencia de que la muestra de cemento asfáltico de viscosidad AC-20 incumpla los requerimientos nacionales, excepto el porcentaje de pérdida de masa por calentamiento en la prueba de película delgada. Se aclara que dicho requisito es opcional en la normativa AASHTO.

VII - RECOMENDACIONES.

- Es recomendable la inclusión en los informes de Auditoría de Calidad para Cementos Asfálticos, el cálculo de las temperaturas de mezclado y compactación para cada muestra en particular. Dicho cálculo se comenzó a presentar en el informe correspondiente a la muestra de cemento asfáltico No. 25, presentado por el LANAMME.
- El análisis estadístico de los resultados de muestreo permite la generalización de resultados hacia la producción de materiales bituminosos de RECOPE. De esta forma, los resultados del informe de análisis estadístico para los materiales bituminosos de RECOPE muestreados durante 1997 por el LANAMME tuvo tal finalidad. Los tamaños de muestra para cemento asfáltico 80-100 y emulsión asfáltica CRS-1h fueron tales que permiten la generalización para el período que enmarcan.
- El análisis cromatográfico y contenido de ceras es requerido de acuerdo con la normativa vigente para cemento asfáltico. Tales resultados comenzarán a presentarse en los informes de Auditoría de Calidad a partir de la extensión del convenio.

TABLA No.2
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS DE CEMENTO ASFALTICO 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECCS AASHTO (M - 20)	Normativa Nacional (No. 15993 - MEIC)	Porcentaje muestras incumplen (3)	Porcentaje muestras cumplen (3)	Número de muestras
PUNTO DE INFILAMACION	T 48	min. 232	min. 230	0%	100%	24
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	0%	100%	24
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	0%	100%	24
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	0%	100%	24
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	0%	100%	24
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	0%	100%	24
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	0%	100%	24
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	0%	100%	24
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	0%	100%	24
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	0%	100%	24
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	0%	100%	24
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	0%	100%	24
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0%	100%	24
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	0%	100%	24
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	0%	100%	24
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	(1)	-	0%	100%	24
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay	(2)	-	0%	100%	24

(1) El Instituto del Asfalto recomienda una razón de viscosidades residuo/original igual o menor a 3.

(2) El Instituto del Asfalto recomienda un rango de -1,00 a 1,00.

(3) Se verifica el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en forma simultanea.

**TABLA No.3
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA CSS-1H**

ENSAYO	AASHTO	ESPECCS. AASHTO lím. Inferior (M - 140)	ESPECCS. AASHTO lím. superior (M - 140)	Porcentaje muestras incumplen (1)	Porcentaje muestras cumplen (1)	Número de muestras
						(M - 140)
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 25 °C	T 72	20	100	0	100%	
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244	-	1	0	100%	2
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244	-	0,1	50%	50%	2
PRUEBA DE RECOBRIMIENTO	D 244	-	-	0	100%	2
ASFALTO RESIDUAL	T 59	57	-	0	100%	2
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	0	100%	2
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	T 51	40	-	0	100%	2
VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60 °C DEL RESIDUO	T 201	-	-	0	100%	2
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	0	100%	2
				0	100%	2

i) Se verifica el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en forma simultanea.

**TABLA No.4
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA CRS-1H**

ENSAYO	AASHTO	ESPEC.S. AASHTO lim. inferior (M - 140)	ESPEC.S. AASHTO lim. superior (M - 140)	Porcentaje muestras Incumplen (1)	Porcentaje muestras cumplen (1)	Número de muestras
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 25 °C	T 72	20	100	0	100%	19
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244	-	1	0	100%	19
PRUEBA DE LA MALLA N°. 20	D 244	-	0,1	5%	95%	19
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244	-	-	0	100%	19
ASFALTO RESIDUAL	T 59	57	-	0	100%	19
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	0	100%	19
DUCTILIDAD A 25 °C DEL RESIDUO	T 51	40	-	0	100%	19
VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60 °C DEL RESIDUO	T 201	-	-	0	100%	19
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	0	100%	19
				0	100%	19

(1) Se verifica el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en forma simultanea.

TABLA No.5
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS DE EMULSION ASFALTICA CRS-1

ENSAYO	AASHTO	ESPEC.	Porcentaje muestras incumplen (1)	Porcentaje muestras cumplen (1)	Número de muestras
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 25 °C	T 72	20	100	0	100%
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244	-	1	0	100%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244	-	0,1	0	100%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244	-	-	0	100%
ASFALTO RESIDUAL	T 59	57	-	0	100%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	0	100%
DUCTILIDAD A 25 °C DEL RESIDUO	T 51	40	-	0	100%
VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60 °C DEL RESIDUO	T 201	-	-	0	100%
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	0	100%

(1) Se verifica el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en forma simultanea.

**TABLA No.6
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS DE LIGANTE ASFALTICO AC-20**

ENSAYO	AASHTO	ESPECIE AASHTO (M - 226)	Normativa Nacional (No. 26501 - MEIC - MOPT)	Porcentaje muestras cumplen (1)		Número de muestras
				Porcentaje muestras Incumplen (1)	Porcentaje muestras cumplen (1)	
PUNTO DE INFILAMACION	T 48	min. 232	min. 232	0%	100%	1
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	-	-	0%	100%	1
PENETRACION a 25 °C	T 49	min. 60	min. 60	0%	100%	1
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	0%	100%	1
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	min. 300	min. 300	0%	100%	1
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	0%	100%	1
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60°C	T 202	1600-2400	1600-2400	0%	100%	1
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	-	-	0%	100%	1
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99,0	min. 99,0	0%	100%	1
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25°C	T 228	-	-	0%	100%	1
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 0,5	max. 0,5	100%	0%	1
PENETRACION a 25°C al RESIDUO	T 49	-	-	0%	100%	1
DUCTILIDAD a 25°C del RESIDUO	T 51	min. 50	min. 50	0%	100%	1
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60°C RESIDUO	T 202	max. 8000	-	0%	100%	1
INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD TERMICA (VTS)	(2)	-	3,30-3,90	0%	100%	1
RAZON DE VISCOSIDADES	(2)	-	máx.3,0	0%	100%	1

(1) Se verifica el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en forma simultanea.

(2) No hay norma AASHTO

ANEXO

RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO POR MUESTRA

**RESULTADO DE PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA MUESTRAS
DE CEMENTO ASFALTICO DE
PENETRACION 80 – 100.**

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECS AASHTO	Normativa Nacional	RESULTADOS MUESTRA 1A Fecha de muestreo 2/7/97	RESULTADOS MUESTRA 2A Fecha de muestreo 2/21/97	RESULTADOS MUESTRA 3A Fecha de muestreo 3/7/97	RESULTADOS MUESTRA 4A Fecha de muestreo 3/21/97	UNID.
PUNTO DE INFLAMACION	T 48	min. 232	min. 230	271 ± 2	272 ± 3	271 ± 1	278 ± 0	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	44,9 ± 0,2	46,1 ± 0,1	43,2 ± 0,2	43,6 ± 0,2	°C
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	29 ± 1	29,2 ± 1,3	26 ± 1	29,3 ± 0,8	(1/10 mm)
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	91 ± 1	85,8 ± 0,8	88 ± 1	90,6 ± 0,8	(1/10 mm)
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	251 ± 1	236,3 ± 2,5	267 ± 4	254 ± 2	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	771 ± 8	852 ± 5	820 ± 6	826 ± 3	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	356 ± 2	491 ± 1	358 ± 2	351 ± 2	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	212 ± 1	234 ± 7	250 ± 2	238 ± 2	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	1780 ± 20	2210 ± 20	2000 ± 20	1660 ± 10	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,81 ± 0,09	99,96 ± 0,03	99,97 ± 0,03	99,95 ± 0,01	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,0245 ± 0,0005	1,0254 ± 0,0001	1,025 ± 0,0011	1,0233 ± 0,00003	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,653 ± 0,006	0,591 ± 0,006	0,643 ± 0,016	0,628 ± 0,001	%
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	49,8 ± 1,3	51,8 ± 0,8	53,3 ± 0,5	53,6 ± 0,5	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	4900 ± 10	3200 ± 30	4500 ± 30	4590 ± 30	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay			-0,7 (2)	-0,6 (2)	-0,9 (2)	-0,9 (2)	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECS	Normativa Nacional	RESULTADOS MUESTRA 5A	RESULTADOS MUESTRA 6A	RESULTADOS MUESTRA 7A	RESULTADOS MUESTRA 8A	RESULTADOS MUESTRA 9A	UNID.
				Fecha de muestreo					
				4/10/97	4/28/97	5/12/97	5/23/97	6/6/97	
PUNTO DE INFLAMACION	T 48	min. 232	min. 230	275 ± 1,4	273 ± 1	274 ± 2,8	279 ± 1,4	267,5 ± 0,5	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	44,0 ± 0,07	42,8 ± 0,2	45,2 ± 0,2	45,6 ± 0,4	45,4 ± 0,4	°C
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	28 ± 1	20 ± 1	34,8 ± 0,4	26,6 ± 1,3	33,9 ± 1,2	(1/10 mm)
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	100 ± 1	89 ± 0,7	90,4 ± 1,1	87,9 ± 1,2	87,5 ± 1,4	(1/10 mm)
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	229 ± 3	249,7 ± 1	248,6 ± 0,8	215,6 ± 3,5	228,8 ± 1,0	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	826,6 ± 0,2	775 ± 6	759,6 ± 0,5	966,8 ± 2,9	811,3 ± 0,5	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	355,2 ± 0,0	338,7 ± 0,1	390,1 ± 0,9	388,7 ± 0,5	388,7 ± 0,08	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	219,2 ± 0,3	200,3 ± 2	233 ± 3	231,7 ± 0,5	231,6 ± 2,0	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	1630 ± 60	1580 ± 30	1900± 11	2010± 35	2000± 30	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100	> 100	-	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,96 ± 0,01	99,96 ± 0,02	99,94 ± 0,006	99,93 ± 0,01	99,92 ± 0,01	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,0253 ± 0,0005	1,0245 ± 0,0006	1,0237 ± 0,0004	1,021 ± 0,001	1,0226 ± 0,0005	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,70 ± 0,006	0,83 ± 0,008	0,654 ± 0,003	0,685 ± 0,0005	0,61 ± 0,001	%
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	50,2 ± 0,4	55,7 ± 0,6	52,3 ± 0,6	49,2 ± 1,6	53,0 ± 1,0	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	5100 ± 10	5700 ± 20	3150± 30	5020± 5	4800± 10	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay			-0,7 (2)	-0,8 (2)	-0,9 (2)	-0,9 (2)	-0,6 (2)	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECÍS AASHTO	Normativa Nacional	RESULTADOS MUESTRA 10A	RESULTADOS MUESTRA 11A	RESULTADOS MUESTRA 12A	RESULTADOS MUESTRA 13A	UNID.
				Fecha de muestreo 6/26/97	Fecha de muestreo 7/4/97	Fecha de muestreo 7/18/97	Fecha de muestreo 8/8/97	
PUNTO DE INFILTRACIÓN	T 48	min. 232	min. 230	273,0 ± 1,4	278,0 ± 0,0	272,0 ± 0,0	280,0 ± 1,0	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	45,2 ± 0,4	45,0 ± 1,0	44,5 ± 0,4	41,3 ± 0,1	°C
PENETRACIÓN a 15 °C	T 49	-	-	31,8 ± 0,9	25,3 ± 1,3	33,5 ± 1,0	32,0 ± 0,7	(1/10 mm)
PENETRACIÓN a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	95,6 ± 1,7	87,2 ± 1,2	87,9 ± 1,2	88,0 ± 2,0	(1/10 mm)
PENETRACIÓN a 35 °C	T 49	-	-	258 ± 1,8	227,5 ± 1,1	262,7 ± 0,6	251,9 ± 4,4	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	883,0 ± 6	936,1 ± 1,3	882,6 ± 9,7	821,8 ± 0,3	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	386,2 ± 0,4	386,9 ± 0,1	379,6 ± 0,4	359,0 ± 0,1	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	232,4 ± 0,5	230,1 ± 0,2	237,1 ± 0,1	214,5 ± 0,1	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	2020± 40	2010± 30	2230± 30	1800 ± 30	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,98 ± 0,01	99,97 ± 0,01	99,97 ± 0,02	99,78 ± 0,03	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,023 ± 0,002	1,026 ± 0,007	1,023 ± 0,001	1,021 ± 0,001	-
PERDIDA EN PELÍCULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,57 ± 0,008	0,35 ± 0,006	0,59 ± 0,02	0,65 ± 0,01	%
PENETRACIÓN a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	55,0 ± 0,6	51,7 ± 0,6	53,0 ± 1,7	60,0 ± 2,0	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	4750 ± 7	4070 ± 6	3420 ± 20	3390 ± 40	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay			-0,6 (2)	-0,6 (2)	-0,6 (2)	-0,8 (2)	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECIFICO AASHTO	Normativa Nacional	RESULTADOS MUESTRA 14A		RESULTADOS MUESTRA 15A		RESULTADOS MUESTRA 16A		RESULTADOS MUESTRA 17A		RESULTADOS MUESTRA 18A	UNID	
				Fecha de muestreo	8/18/97	Fecha de muestreo	8/29/97	Fecha de muestreo	9/12/97	Fecha de muestreo	9/26/97			
PUNTO DE INFILTRACION	T 48	min. 232	min. 230	279,0	± 1,4	276,0	± 2,0	277,0	± 1,4	271,0	± 0,7	268	± 3,0	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	42,3	± 0,1	42,1	± 0,1	41,3	± 0,1	41	± 0,3	41,1	± 1,0	°C
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	30,7	± 1,4	28,2	± 0,9	32,7	± 1,3	29	± 0,3	30,9	± 0,5	(1/10 mm)
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	87,2	± 0,9	93,5	± 0,1	88,5	± 0,6	97,5	± 0,7	92	± 0,3	(1/10 mm)
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	256,4	± 2,3	271,0	± 4,0	245,0	± 3,0	245,0	± 5,0	255,34	± 5,0	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	820,0	± 6,0	800,0	± 6,0	870,5	± 1,1	752,2	± 0,5	790,69	± 3	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	348,5	± 2,0	341,0	± 6,0	317,3	± 3,2	342,0	± 4,0	348	± 3,0	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	211,0	± 1,0	197,4	± 5,0	204,4	± 0,1	218,1	± 4,0	209,95	± 12	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	1860	± 50	1740	± 20	1550	± 30	1730	± 20	1814,2	± 61	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,96	± 0,02	99,90	± 0,03	99,92	± 0,01	99,44	± 0,69	99,91	± 0,021	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,025	± 0,001	1,023	± 0,002	1,026	± 0,001	1,025	± 0,001	1,023	± 0,001	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,64	± 0,01	0,719	± 0,003	0,621	± 0,003	0,675	± 0,004	0,7158	± 0,0003	%
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	48,8	± 1,1	50,6	± 1,2	61,8	± 0,8	55,0	± 1,0	57	± 1,0	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	3820	± 20	3110	± 150	3290	± 30	3610	± 70	3710	± 240	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay				-0,9 (2)		-0,8 (2)		-0,7 (2)		-0,8 (2)		-0,8 (2)	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECIES AASHTO	Normativa Nacional	RESULTADOS MUESTRA 19A		RESULTADOS MUESTRA 20A		RESULTADOS MUESTRA 21A		RESULTADOS MUESTRA 22A	UNID.
				Fecha de muestreo 10/24/97		Fecha de muestreo 11/7/97		Fecha de muestreo 11/21/97		Fecha de muestreo 12/5/97	
PUNTO DE INFILTRACION	T 48	min. 232	min. 230	276 ± 0,7		271 ± 1,4		274 ± 1,0		271 ± 1,4	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	41 ± 0,2		40,2 ± 0,3		42,1 ± 0,1		41,5 ± 0,1	°C
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	32,4 ± 0,8		31,6 ± 1,0		29,5 ± 0,5		28 ± 0,5	(1/10 mm)
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	87,8 ± 0,4		99,6 ± 0,6		86,7 ± 0,1		87,4 ± 0,5	(1/10 mm)
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	250,2 ± 0,24		260 ± 0,9		222,8 ± 1,2		211,7 ± 2,9	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	867 ± 4		841 ± 6,0		742,5 ± 4,0		767,5 ± 4,0	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	340 ± 2,0		349 ± 4,0		373,0 ± 5,0		373 ± 1,0	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	217,5 ± 0,4		218,7 ± 0,1		223,6 ± 0,1		227,9 ± 0,3	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	1749,39 ± 43		1655,8 ± 24,0		1970,1 ± 52,0		2076,3 ± 74,7	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100		> 100		> 100		> 100	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,99 ± 0,004		99,95 ± 0,01		99,95 ± 0,01		99,56 ± 0,04	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,024 ± 0,001		1,023 ± 0,001		1,0235 ± 0,001		1,0234 ± 0,001	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,661 ± 0,0007		0,88 ± 0,01		0,88 ± 0,01		0,79 ± 0,01	%
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	59,2 ± 0,8		60 ± 0,0		59,8 ± 1,3		59,4 ± 0,9	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100		> 100		> 100		> 100	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	3920 ± 40		4801,3 ± 89,0		3813,4 ± 32,0		4613,4 ± 96,7	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay			-0,8 (2)		-0,6 (2)		-0,6 (2)		-0,8 (2)	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico de penetración 80 - 100

ENSAYO	AASHTO	ESPECS	Normativa Nacional	RESULTADOS		UNID.
				MUESTRA 23A	MUESTRA 24A	
				Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	
				12/18/97	1/16/97	
PUNTO DE INFILAMACION	T 48	min. 232	min. 230	276,5 ± 0,7	276,0 ± 1,0	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	40 - 60	40 - 52	41,8 ± 0,3	43,5 ± 0,1	°C
PENETRACION a 15 °C	T 49	-	-	28,3 ± 0,6	29,4 ± 0,8	(1/10 mm)
PENETRACION a 25 °C	T 49	85 - 100	80 - 100	96 ± 2,0	89,5 ± 0,7	(1/10 mm)
PENETRACION a 35 °C	T 49	-	-	245,4 ± 2,0	210,1 ± 2,0	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	-	-	800 ± 0,2	918,0 ± 4,0	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	-	-	367 ± 3,0	434,7 ± 0,2	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	-	-	226 ± 3,0	285,0 ± 1,0	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C	T 202	-	-	1900 ± 400	2170 ± 50	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	min. 100	min. 100	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	min. 99	min. 99	99,9878 ± 0,0004	99,970 ± 0,007	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25 °C	T 228	-	-	1,023 ± 0,001	1,0229 ± 0,0002	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	max. 1,00	max. 1,00	0,97 ± 0,01	0,818 ± 0,003	%
PENETRACION a 25 °C al RESIDUO	T 49	min. 50 %	-	48 ± 1,0	66,0 ± 1,0	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25 °C DEL RESIDUO	T 51	min. 75	-	> 100	> 100	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60 °C RESIDUO	T 202	-	-	4800 ± 200	5190 ± 10	Poise
INDICE DE PENETRACION (GRAFICAMENTE)	No hay			-0,9	-0,8	

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± desviación estándar.

(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

**RESULTADO DE PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA MUESTRAS
DE CEMENTO ASFALTICO
AC – 20.**

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos de cemento asfáltico AC-20

ENSAYO	AASHTO	RESULTADOS MUESTRA 25A Fecha de muestreo 1/20/98	ESPECIFICA AASHTO (1)	Normativa Nacional	UNID.
PUNTO DE INFILAMACION	T 48	328,0 ± 1,0	min. 232	min. 232	°C
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	T 53	43,7 ± 0,1	-	-	°C
PENETRACION a 25 °C	T 49	81,0 ± 1,0	min. 60	min. 60	(1/10 mm)
VISCOSIDAD CINEMATICA a 120 °C	T 201	940,0 ± 50,0	-	-	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 135 °C	T 201	407,0 ± 1,0	min. 300	min. 300	cSt
VISCOSIDAD CINEMATICA a 145 °C	T 201	282,0 ± 1,0	-	-	cSt
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60°C	T 202	2360 ± 20	1600-2400	1600-2400	Poise
DUCTILIDAD a 25 °C	T 51	> 100	-	-	cm.
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO	T 44	99,9 ± 0,4	min. 99,0	min. 99,0	%
GRAVEDAD ESPECIFICA 25/25°C	T 228	1,018 ± 0,001	-	-	-
PERDIDA EN PELICULA DELGADA (D 1754)	T 179	0,8601 ± 0,0003	max. 0,5	max. 0,5	%
PENETRACION a 25°C al RESIDUO	T 49	67,0 ± 0,6	-	-	(1/10 mm)
DUCTILIDAD a 25°C del RESIDUO	T 51	> 100	min. 50	min. 50	cm.
VISCOSIDAD ABSOLUTA a 60°C RESIDUO	T 202	5260 ± 40	max. 8000	-	Poise

Notas: (1) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de \pm desviación estándar.
(2) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

**RESULTADO DE PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA MUESTRAS
DE EMULSION ASFALTICA DEL
TIPO CSS-1h .**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES
 SECCION DE ASFALTOS

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de quiebre lento (CSS - 1h)

ENSAYO	AASHTO	ESPEC. AASHTO	ESPEC. AASHTO	RESULTADOS MUESTRA 1E		RESULTADOS MUESTRA 8E	UNID
				lim. superior	Fecha de muestreo 2/6/97	Fecha de muestreo 6/5/97	
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 25 °C	T 72	20	100		87 ± 4,0	30,7 ± 0,6	s F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244 (1)	-	1	0,9 ± 0,2	0,04 (6)	0,010 ± 0	%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244 (1)	-	0,100 (3)	0,155 ± 0,026			
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244 (1)	-	-	BIEN (2)	Bien (7)	(1/10 mm)	
ASFALTO RESIDUAL	T 59	57	-	64,2 ± 0,1	66 (6)		%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	71 ± 1,0	85,6 ± 1,2	(1/10 mm)	
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	T 51	40	-	> 100	> 100	cm.	
VISCOSIDAD ABSOLUTA A 60 °C DEL RESIDUO	T 201	-	-	3820 ± 60	-	Poise	
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	99,22 ± 0,02	99,93 ± 0,01	%	

**RESULTADO DE PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA MUESTRAS
DE EMULSION ASFALTICA DEL
TIPO CRS-1h .**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES
 SECCION DE ASFALTOS

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo cationico de rotura rápida (CRS - 1h)

ENSAYO	AASHTO	ESPEC. AASHTO	ESPEC. AASHTO lim. inferior	ESPEC. AASHTO lim. superior	RESULTADOS MUESTRA 2E		RESULTADOS MUESTRA 3E		RESULTADOS MUESTRA 4E		RESULTADOS MUESTRA 5E	Fecha de muestreo 4/24/97	UNID
					Fecha de muestreo 2/25/97	Fecha de muestreo 3/20/97	Fecha de muestreo 4/9/97						
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 50 °C	T 72 ·	20	100		39,0 ± 3,5		29,4 ± 0,5		99 ± 2		38,9 ± 2		S F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244 (1)	-	1	0,5 ± 0,2	0,19 ± 0,1		0,15 ± 0,2		0,41 ± 0,3		0,41 ± 0,3		%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244 (1)	-	0,100 (2)	0,190 ± 0,006	0,021 ± 0,0		0,011 ± 0,003		0,015 ± 0,004		0,015 ± 0,004		%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244 (1)	-	-	bien	N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		-
ASFALTO RESIDUAL	T 59	60	-	65,5 ± 0,2	64,6 ± 0,1		64,7 ± 0,2		65 (4)		65 (4)		%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	49,6 ± 1,5	63,8 ± 1,1		65,5 ± 0,6		87,6 ± 0,5		(1/10 mm)		
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	T 51	40	-	> 100	> 100		> 100		> 100		> 100		cm.
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	99,95 ± 0,02	99,95 ± 0,02		99,96 ± 0,01		99,96 ± 0,01		99,96 ± 0,01		%

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar. tiene un desperfecto.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES
 SECCION DE ASFALTOS

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de rotura rápida (CRS - 1h)

ENSAYO	AASHTO	ESPECS. AASHTO lim. inferior	ESPECS. AASHTO lim. superior	RESULTADOS MUESTRA 6E	RESULTADOS MUESTRA 7E	RESULTADOS MUESTRA 9E	RESULTADOS MUESTRA 10E	UNID
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 50 °C	T 72	20	100	35 ± 1	32 ± 0,4	26,8 ± 0,9	38,9 ± 1,4	s F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244 (1)	-	1	0,05 (4)	0,10 (4)	0,01 (4)	0,86 (4)	%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244 (1)	-	0,100	0,01 ± 0,0	0,015 ± 0,001	0,012 ± 0,005	0,010 ± 0,0	%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244 (1)	-	-	NA	NA	NA	NA	-
ASFALTO RESIDUAL	T 59	60	-	65 (4)	65 (4)	63 (4)	64 (4)	%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	55,6 ± 0,6	83,0 ± 1,2	87,4 ± 0,9	85,3 ± 0,6	(1/10 mm)
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	T 51	40	-	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	99,94 ± 0,010	99,93 ± 0,01	99,90 ± 0,01	99,93 ± 0,01	%

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de rotura rápida (CRS - 1h)

ENSAYO	AASHTO ESPEC.	ESPECOS AASHTO lim. interio lim. superior	RESULTADOS MUESTRA 11E	RESULTADOS MUESTRA 15E	RESULTADOS MUESTRA 16E	RESULTADOS MUESTRA 17E	UND
			Fecha de muestreo 7/7/97	Fecha de muestreo 9/1/97	Fecha de muestreo 9/25/97	Fecha de muestreo 10/3/97	
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 50 °C	T 72	20	100	28,2 + 0,4	20,6 + 0,7	30,1 + 0,3	27,4 + 0,7
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244 (1)	-	1	0,02 (4)	0,25 + 0,01	0,30 + 0,01	0,09 + 0,01
PRUEBA DE LA MALLA NO. 20	D 244 (1)	-	0,100	0,005 + 0,003	0,04 + 0,01	0,040 + 0,002	0,035 + 0,007
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244 (1)	-	-	NA	NA	NA	-%
ASFALTO RESIDUAL	T 59	60	-	65 (4)	65,4 (4)	65,2 (4)	-
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	40	90	84,3 + 0,6	89,0 + 0,7	86,0 + 1,0	64,7 (4)
DUCTILIDAD A 25 °C DEL RESIDUO	T 51	40	-	> 100	> 100	> 100	84,3 + 0,6 (1/10 mm)
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	99,90 + 0,02	99,92 + 0,01	99,92 + 0,08	> 100 cm. %

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de rotura rápida (CRS - 1h)

ENSAYO	RESULTADOS MUESTRA 18E	RESULTADOS MUESTRA 19E	RESULTADOS MUESTRA 20E	RESULTADOS MUESTRA 21E	RESULTADOS MUESTRA 22E	RESULTADOS MUESTRA 23E	UNID
Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	Fecha de muestreo	
10/06/07	10/23/07	11/06/07	11/20/07	12/04/07	12/19/07		
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 50 °C	31,9 ± 0,9	19,4 ± 1,0	22,2 ± 1,0	21,9 ± 1,0	29,9 ± 1,0	31,9 ± 0,8	s F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	0,11 ± 0,01	0,55 ± 0,02	0,45 (4)	0,21 (4)	0,16 (4)	0,48 (6)	%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	0,030 (4)	0,025 ± 0,007	0,025 ± 0,007	0,035 ± 0,004	0,010 ± 0,004	0,008 ± 0,000	%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
ASFALTO RESIDUAL	65,4 (4)	64,8 (4)	64,4 (4)	64,5 (4)	64,0 (4)	65,2 ± 0,2	%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	87,6 ± 1,1	87,8 ± 0,4	82,2 ± 1,1	81,7 ± 0,3	87,9 ± 0,5	82,0 ± 0,5	(1/10 mm)
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	cm.
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	99,91 ± 0,02	99,04 ± 1,00	99,6 ± 0,3	99,9 ± 0,1	99,8 ± 0,1	99,8588 ± 0,0004	%

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES
 SECCION DE ASFALTOS

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de rotura rápida (CRS - 1h)

ENSAYO	RESULTADOS MUESTRA 24E	UNID
		Fecha de muestreo
		1/8/97
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 50 °C	25,0 ± 1,0	s F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	0,06 (6)	%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	0,005 ± 0,001	%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	NA	-
ASFALTO RESIDUAL	65,0 ± 0,2	%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	85,3 ± 0,6	(1/10 mm)
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	> 100	cm.
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	99,99 ± 0,02	%

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.

**RESULTADO DE PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA MUESTRAS
DE EMULSION ASFALTICA DEL
TIPO CRS-1.**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES
 SECCION DE ASFALTOS

PROYECTO DE AUDITORIA EXTERNA A RECOPE

Tabla Resumen: Ensayos a la emulsión asfáltica. / Del tipo catiónico de rotura rápida (CRS - 1) - (asfalto residual blando).

ENSAYO	AASHTO	ESPECIES AASHTO	ESPECIES AASHTO lim. inferior	ESPECIES AASHTO lim. superior	RESULTADOS		RESULTADOS MUESTRA 13E	RESULTADOS MUESTRA 14E	RESULTADOS MUESTRA 25E	UNID
					Fecha de muestreo 7/31/97	Fecha de muestreo 8/14/97				
VISCOSIDAD SAYBOT FUROL A 25 °C	T 72	20	100	41,6 + 3,0	37,8 + 0,3	29,4 + 1,0			28,8 + 0,3	S F
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO 24 horas	D 244 (1)	-	1	0,09 (4)	0,20 + 0,14	0,030 + 0,001			0,30 (4)	%
PRUEBA DE LA MALLA No. 20	D 244 (1)	-	0,100 (3)	0,040 + 0,001	0,0395 + 0,0007	0,041 + 0,004			0,010 + 0,001	%
PRUEBA DE RECUBRIMIENTO	D 244 (1)	-	-	NA	NA	NA			NA	-
ASFALTO RESIDUAL	T 59	60	-	64,2 (4)	64,6 (4)	64,5 (4)			65,0 + 0,4	%
PENETRACION A 25 °C DE RESIDUO	T 49	100	250	167,0 + 2,0	107,0 + 1,0	166,6 + 1,5			107 + 1 (1/10 mm)	
DUCTILIDAD A 25 ° C DEL RESIDUO	T 51	40	-	> 100	> 100	> 100			> 100 cm.	
SOLUBILIDAD DEL RESIDUO	T 44	97,5	-	99,86 + 0,01	99,97 + 0,01	99,80 + 0,05			99,99 + 0,30	%

Notas: (1) Procedimiento ASTM, por ausencia de la norma en AASHTO.

(2) AASHTO M 140-88, en su nota No. 3, establece que un porcentaje de 0,30 % en la prueba de la malla No. 20 es aceptable para emulsiones a punto de ser utilizadas.

(3) Todos los resultados de laboratorio tienen un rango de ± 1 desviación estándar.

(4) Pruebas realizadas solamente una vez. No aplica el cálculo de desviación estándar.